

Karta Techniczna

VESTOPUR dwuskładnikowy bezbarwny lakier wykończeniowy BD88

Opis produktu

Zastosowanie

dwuskładnikowy lakier akrylowo-poliuretanowy do wewnątrz i na zewnątrz, rozpuszczalnikowy. Bezbarwny lakier wykończeniowy do stosowania na różnych powłokach do posadzek, np. jastrychach, powłokach epoksydowych lub poliuretanowych. Odporny na działanie światła, możliwość posypania płatkami (chipsami) dekoracyjnymi.

Właściwości

odporny na obciążenia mechaniczne, działalnie wody, rozcieńczone kwasy i ługi oraz środki czyszczące. Dobra odporność na UV i warunki atmosferyczne.

Stopień połysku

półpołysk

Kolor

bezbarwny

Temperatura nakładania

min. +5 °C dla podłoża i otoczenia, oraz 3°C powyżej punktu rosy

Aplikacja

Ogólne wymagania dotyczące podłoża

podłoże musi być suche, czyste, wolne od pyłu, oleju i tłuszczu, nośne i przyczepne oraz wolne od szlamów cementowych i środków do obróbki betonu. Nowe podłoża betonowe, jastrychowe i tynki sezonować przynajmniej 4 tygodnie. Wilgotność podłoża betonowych i jastrychowych nie powinna przekraczać 4%. Podłoże zabezpieczyć przed podciąganiem wilgoci zgodnie z DIN 18195; w przypadku niedostatecznej izolacji niepodpiwniczonych posadzek może dojść do tworzenia się plam na powłoce i jej odchodzenia od podłoża. Nośne, zabrudzone powierzchnie oczyścić wodą lub parą pod ciśnieniem. Powierzchnie luźno związane, kruszące i silnie zabrudzone np. olejami lub w wyniku kontaktu z oponami przygotować przed malowaniem mechanicznie. Podłoża i stare powłoki lekko przeszlifować; pył starannie usunąć.

Rozcieńczanie

produkt jest gotowy do malowania pędzlem.

Proporcje mieszania

3 części wagowe bazy
1 część wagowa utwardzaczka ZH62

Czas przydatności do użycia

po zmieszaniu składników ok. 2 godzin przy +20°C
Przy wyższych temperaturach czas przydatności się skraca

| | |
|-----------------------------|--|
| Aplikacja | stosować pędzle z włosiem z tworzywa sztucznego lub mieszanym. |
| Czas schnięcia | przy +20°C i 50% względnej wilgotności powietrza pyłosuchy po ok. 2 godzinach zdalny do chodzenia po ok. 24 godzinach w pełni odporny po ok. 7 dniach |
| Średnie zużycie | ok. 120 g/m ² przy aplikacji wałkiem na gładkim podłożu, na szorstkich, mocno chłonących powierzchniach odpowiednio więcej. Dokładne zużycie można stwierdzić wykonując malowanie próbne. |
| Czyszczenie narzędzi | narzędzia umyć natychmiast po użyciu rozcieńczalnikiem VESTOCOR VN62 |

Dane techniczne produktu

| | |
|---------------------------------|--|
| Żywica | akryl-poliuretan |
| Składniki | baza: żywica akrylanowa, pigmenty, wypełniacze i dodatki utwardzacz: izocyjanian |
| Gęstość | ok. 1,2-1,3 g/cm ³ |
| LZO | produkt zawiera maks. 500g/l LZO |
| Wskazówki bezpieczeństwa | patrz karta charakterystyki produktu |
| Przechowywanie | zawsze w zamkniętych opakowaniach, w chłodnym, suchym miejscu, chronić przed mrozem. Trwałość przy prawidłowym przechowywaniu: baza: min. 12 miesięcy utwardzacz: min. 12 miesięcy |
| Usuwanie odpadów | do recyklingu przekazywać tylko całkowicie opróżnione opakowania. Zaschnięte resztki materiału można wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Opakowania zawierające płynne resztki przekazać do utylizacji. |

Niniejsza karta techniczna nie gwarantuje kompletności informacji. Stosowanie naszego produktu do celów innych niż wskazane przez nas w karcie technicznej stanowi ryzyko użytkownika, chyba że uzyskał on wcześniej od nas pisemne potwierdzenie, że produkt jest odpowiedni do danego zastosowania. Wszystkie informacje na temat produktu (zawarte w niniejszej karcie lub w innych materiałach) są zgodne z naszą najlepszą wiedzą. Ponieważ nie mamy kontroli nad stanem i właściwościami powierzchni przewidzianych do malowania i istnieje wiele czynników mających wpływ na aplikację i stosowanie naszego produktu, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności (poza maksymalnymi limitami odpowiedzialności przewidzianymi ustawą), za efekty uzyskane przy pomocy naszego produktu lub starty i szkody powstałe w wyniku jego stosowania, chyba że wcześniej zadeklarowaliśmy to pisemnie. Niniejszym odrzucamy wszelkie gwarancje lub zapewnienia, które mogłyby zostać nam narzucone wprost lub automatycznie, na podstawie przepisów prawa lub w inny sposób. Zawiera się tu również wszelka automatyczna odpowiedzialność za wady rzeczy lub odpowiedzialność za przydatność do konkretnego zastosowania, jednakże bez ograniczenia tylko do niej. Informacje zawarte w niniejszej karcie są przez nas od czasu do czasu aktualizowane według najaktualniejszego stanu doświadczeń praktycznych i wyników stale prowadzonych prac rozwojowych w naszej firmie. Użytkownik jest zobowiązany sprawdzić przez zastosowaniem produktu przy pomocy przedstawiciela naszej firmy, czy posiadana przez niego karta techniczna jest aktualna.